

CERRAHİ
SÜTÜR
KATALOĞU

YÜ·CE

TIBBİ GEREÇLER

YÜ·CE

TIBBİ GEREÇLER

Uluslararası **kalitede**
Ulusal bir marka

www.yucetibbi.com.tr




Uluslararası **kalitede** **Ulusal** bir marka

1993 yılından beri Türkiye'de tıbbi sektörde faaliyet gösteren firmamız class 100, class 1.000, class 10.000 sahalarda cerrahi suture üretimi yapmaktadır. SSM cerrahi sutureleri, 1000' den fazla hastanede 20 yılı aşkın zamandır güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'nin en önde gelen Üniversite, Devlet ve Özel Hastanelerinde güvenle kullanılan SSM Ürünleri son birkaç yıldır AB ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir.





YÜ·CE
TIBBİ GEREÇLER

Firmamız 4703 nolu kanunla gelen AB mevzuat ve direktiflerinin gereklerini yerine getirerek AB'nin 2764 no ile akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından denetimlerden başarıyla geçmiş ve EN 14079 uygunluk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi ve CE 2764 belgelerini almıştır. Firmamız belgeleri aldıktan sonra yapılan rutin kontrollerden de başarıyla geçmektedir. 2015 yılı sonunda emilebilir ve emilemeyen sütürlarda ürün yelpazesini genişleten firmamız, kapasitesini sürekli arttırmaya devam ederek üretimini 3 katına çıkartmıştır. Dünyada isim yapmış bazı firmalarla marka anlaşması yapan firmamız 100 çalışanı ve 10.000 m2 kapalı alana sahip tesisi ile sağlık sektöründe güvenle hizmet vermeye devam etmektedir.



SSM


YÜ-CE TIBBİ
GEREÇLER İTH.
İHR. MÜMES.
SAN. VE TİC. A.Ş.



EMİLEBİLİR SÜTÜRLER




ABSORBEX



Kaplanmış örgülü, orta dönem doku desteği için çok yüksek mukavemeti ile en kullanışlı emilebilir sütür.

Polimer Yapısı	Polyglycolic asid
Flament Yapısı	Örgülü
Kaplama Malzemesi	Ploy(glycolide - co - L - lactide) & calcium stearate (Glycomer 370) polycaprolactone & calcium stearate kaplı tipi de mevcuttur
Renk	Mor / Renksiz
USP Aralığı	8/0 - 2
Doku Destek Süresi	Orta Dönem - 30 Gün
Mukavemet	%70 2. Hafta, %50 3. Hafta
Emilim Profili	60 - 90 gün
Sterilizasyon Yöntemi	EO
Özellikleri	Yüksek mukavemet, yüksek düğüm güvenliği, kullanım kolaylığı
Kullanım Alanları	Genel yumuşak doku yaklaştırılması Ligasyon, Fasya, Periton, Laparoskopi insizyonlarında (kesi) kapamalarında, Oftalmik (göz) cerrahi, Fıtık, Kolesistektomi, Ortopedik cerrahi, Cilt kapama, Gastrointestinal cerrahi, Üroloji, Plastik cerrahi


ABSORBEX RAPID



Kaplanmış, örgülü, kısa dönem doku desteği için sentetik emilebilir suture.

Polimer Yapısı	Polyglycolic asid
Flament Yapısı	Örgülü
Kaplama Malzemesi	Ploy(glycolide - co - L - lactide) & calcium stearate polycaprolactone & calcium stearate kaplı tipi de mevcuttur.
Renk	Renksiz
USP Aralığı	6/0 - 2
Doku Destek Süresi	Kısa Dönem - 14 Gün
Mukavemet	%50 5. gün, %0 14. gün
Emilim Profili	40 - 45 gün
Sterilizasyon Yöntemi	EO / Gamma Işınlama
Özellikleri	Hızlı emilim, yüksek düğüm güvenliği, kullanım kolaylığı
Kullanım Alanları	Küçük cerrahi girişimler, Çocuk cerrahisi, Epizyotomi, Ağız cerrahisi, Saçlı deri yaraları, Cilt kapama, Acil cerrahi

STERILACTIN



Kaplanmış, örgülü, orta dönem doku desteği için performansı kanıtlanmış sentetik emilebilir suture.

Polimer Yapısı	Polyglycolide (%90) - co - lactide (%10)]
Flament Yapısı	Örgülü
Kaplama Malzemesi	Ploy(glycolide - co - L - lactide) & calcium stearate
Renk	Mor / Renksiz
USP Aralığı	8/0 - 2
Doku Destek Süresi	Orta Dönem - 30 Gün
Mukavemet	%75 2. Hafta, %50 3. Hafta
Emilim Profili	56 - 70 gün
Sterilizasyon Yöntemi	EO
Özellikleri	Yüksek mukavemet, yüksek düğüm güvenliği, kullanım kolaylığı
Kullanım Alanları	Genel yumuşak doku yaklaştırılması, Subkütan/İntrakütan, Ligasyon, Fasya, Periton, Oftalmik cerrahi, Fıtık, Kolesistektomi, Ortopedik cerrahi, Cilt kapama, Gastrointestinal cerrahi, Üroloji, Plastik cerrahi

STERILACTIN RAPID



Kaplanmış, örgülü, orta dönem doku desteği için sentetik emilebilir sütür.

Polimer Yapısı	Polyglycolide (%90) - co - lactide (%10)]
Flament Yapısı	Örgülü
Kaplama Malzemesi	Ploy(glycolide - co - L - lactide) & calcium stearate
Renk	Renksiz
USP Aralığı	6/0 - 2
Doku Destek Süresi	Kısa Dönem - 14 Gün
Mukavemet	%50 5. Gün, %0 14. Gün
Emilim Profili	40 - 45 Gün
Sterilizasyon Yöntemi	EO / Gamma Işınlama
Özellikleri	Hızlı emilim, Yüksek düğüm güvenliği, Kullanım kolaylığı
Kullanım Alanları	Küçük cerrahi girişimler, Çocuk cerrahisi, Epizyotomi, Ağız cerrahisi, Saçlı deri yaraları, Cilt kapama, Acil cerrahi

STERIKAP



Kısa ve orta dönem doku desteği için eşsiz kayganlıkta ve esneklikte monofilament emilebilir suture.

Polimer Yapısı

Polyglycolide (%75) - co - caprolactone (%25)]

Flament Yapısı

Monofilament

Kaplama Malzemesi

-

Renk

Mor / Renksiz

USP Aralığı

7/0 - 2

Doku Destek Süresi

Kısa - Orta Dönem - 21 Gün

Mukavemet

%60 1. Haftada, %30 2. Haftada

Emilim Profili

90 - 120 gün

Sterilizasyon Yöntemi

EO

Özellikleri

Yüksek mukavemet, Monofilament ideal kayganlığı, Kullanım kolaylığı ve düğüm atma

Kullanım Alanları

Dermis/Subcuticular (yağ), Subcutaneous (yağ), Ligasyon, Periton, Mide, İnce bağırsak, Kolon, Mesane, Uterus, Vajinal kanal, Plastik cerrahi

STERIPOL



Uzun dönem doku desteği için monofilament emilebilir suture.

Polimer Yapısı

Polydioxanone

Flament Yapısı

Monofilament

Kaplama Malzemesi

-

Renk

Mor / Renksiz

USP Aralığı

7/0 - 2

Doku Destek Süresi

Uzun Dönem - 60 Gün

Mukavemet

%75 2. haftada, %60 4. haftada

Emilim Profili

180 - 210 gün

Sterilizasyon Yöntemi

EO

Özellikleri

Uzun dönem doku desteği, İdeal kayganlık, Loop tekniği için ideal suture

Kullanım Alanları

Fasya, Rektum, Kolon, Özafagus, Pediatrik kardiovasküler, Tendon, Menisküs, Sezeryan, Anal sfinkter, İdrar yolu duvarı, Kanseri hastalar, Diyabetik hastalar, Obez hastalar



SSM

YÜ-CE TIBBİ
GEREÇLER İTH.
İHR. MÜMES.
SAN. VE TİC. A.Ş.



EMİLMİYEN SÜTÜRLER



STERILEN



Yoğun polypropylene polimerinin ekstrüde edilmesinden elde edilen yuvarlak kesitli monofilament suture, kardiyovasküler cerrahi için idealdir.

Polimer Yapısı	Polypropylene
Flament Yapısı	Monofilament
Kaplama Malzemesi	-
Renk	Mavi
USP Aralığı	10/0 - 2
Mukavemet	Kalıcı
Sterilizasyon Yöntemi	EO
Özellikleri	Yüksek mukavemet, Yüksek düğüm güvenliği, Yüksek kayganlık ve esneklik, Minimum doku reaksiyonu, Enfekte dokularda ideal suture, Kardiyovasküler cerrahide ideal suture.
Kullanım Alanları	Dermis/Subcuticular (yağ), Subcutaneous (yağ), Ligasyon, Periton, Mide, İnce bağırsak, Kolon, Mesane, Uterus, Vajinal kanal, Plastik cerrahi


STERIMID



Polyamide lifinden elde edilen ilk sentetik s t r, plastik ve g z cerrahisi i in idealdir.

Polimer Yapısı	Polyamide 6 - 66
Flament Yapısı	Monofilament
Kaplama Malzemesi	-
Renk	Siyah - Mavi
USP Aralığı	7/0 - 2 11/0 - 8/0
Mukavemet	Kalıcı
Sterilizasyon Yöntemi	EO
Özellikleri	�ok y�ksek mukavemet, Y�ksek d�ğ�m g�venliđi - d�ğ�m yerleřtirme, Kullanım kolaylıđı, Esneklik, Dokularda kaygan ge�iř
Kullanım Alanları	Cilt Kaplama, Plastik Cerrahi, G�z Cerrahisi ve Mikrocerrahi


STERISILK



Tüm cerrahi branşlarda en çok tercih edilen, kullanımı en kolay malzemeden elde edilen sütürdür

Polimer Yapısı	Doğal İpek
Flament Yapısı	Örgülü
Kaplama Malzemesi	Silikon Bazlı
Renk	Siyah - Mavi
USP Aralığı	7/0 - 3 8/0 (virjin)
Mukavemet	Zamanla Kaybeder
Sterilizasyon Yöntemi	EO
Özellikleri	Çok yüksek mukavemet, Güvenli düğüm yerleştirme, Yüksek düğüm güvenliği, Kullanım kolaylığı, Esneklik
Kullanım Alanları	Bağlama ve Cerrahi Kapatmalarda, Genel Cerrahi, Göz Cerrahisi, Plastik Cerrahi ve Beyin Cerrahi

STERITER



Polyester filamentinin örülmesinden elde edilen suture kapilaritenin azalması için kaplanmiştir. Kardiyovasküler ve implant cerrahisi için idealdir.

Polimer Yapısı	Polyethylene terephthalate (Polyester)
Flament Yapısı	Örgülü
Kaplama Malzemesi	Silikon Bazlı
Renk	Yeşil - Beyaz
USP Aralığı	6/0 - 5
Mukavemet	Kalıcı
Sterilizasyon Yöntemi	EO
Özellikleri	Mükemmel mukavemet, Mükemmel düğüm güvenliği, Güvenli düğüm yerleştirme, Kullanım kolaylığı, Kardiyovasküler ve implant cerrahilerinde ideal suture.
Kullanım Alanları	Genel Cerrahi, Kardiyovasküler ve Plastik Cerrahi

ÜRÜN REFERANS KODLAMASI

USP

3

2

1

0

2/0

3/0

4/0

5/0

6/0

7/0

8/0

9/0

10/0

11/0

İĞNE
UZUNLUĞU

Birim

mm.

İĞNE AÇISI

1/2

3/8

1/4

5/8

Düz İğne

REF

GL

20

Y

26

12

00

75

SÜTÜR BOYU

İPLİK
MALZEMESİ

İĞNE
UCU

GL	STERILACTIN
GR	STERILACTIN RAPID
AX	ABSORBEX
AR	ABSORBEX RAPID
PC	STERIKAP
PX	STERIPOL
PP	STERILEN
PM	STERIMID
IP	STERISILK
PL	STERITER

Y	Yuvarlak
B	Künt
K	Dış Keskin
T	İç Keskin
R	Diamond
P	Premium Needle Spatula
S	Kare
J	Taperpoint
M	Tapercut
C	Siyah İğne
D	Yuvarlak Çift
W	Tapercut Çift
Z	Kardiyo Tapercut
V	Tek Kardiyo
Q	Çift Kardiyo

YÜ·CE

TIBBİ GEREÇLER

Uluslararası **kalitede**
Ulusal bir marka

YÜ·CE

TIBBİ GEREÇLER

Uluslararası **kalitede**
Ulusal bir marka

www.yucetibbi.com.tr



CERRAHİ SÜTÜR KATALOĞU

YÜ·CE
TIBBİ GEREÇLER

Merkez:
Millet Cad. Karagöl İş Merkezi No:88
Fındıklı - Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 532 02 72
Faks: 0212 532 05 79

YÜCE SSM Fabrika:
Kapaklı-İsmetpaşa OSB Mah.
4. Sok. No: 12 İsmetpaşa OSB
Çerkezköy, Tekirdağ
Tel: 0282 758 39 00

YÜCE Fabrika:
Organize San. Bölgesi
14 Cad. No:5 OSB
Şanlıurfa
Tel: 0414 369 15 66